

Pilkington Suncool-R[™] Green 45/25 **PRO T**

Стекло с зелёным оттенком и высокой степенью отражения. Благодаря технологии магнетронного напыления, пропускает свет, но не окрашивает его, обеспечивая нейтральное освещение внутри помещения. Найдёт отличное применение в отделке фасадов зданий, требующих высокой степени освещения и отражения.

Продукт необходимо закаливать. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок.*



**СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ
СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ**

Оттенок	Пропускание света	Отражение света	Солнечный фактор	Коэффициент теплопередачи	Коэффициент сопротивления теплопередаче
	LT	LR	SF	U_g	R₀
	%	%	%	Вт/м²К	м²К/Вт
нейтральный	44	34	28	1.0	0.69

Характеристики рассчитаны для формулы 6 | - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_v для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru

* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool[™] у консультантов "Пилкингтон Гласс" или скачайте на сайте www.firstinglass.ru