



Pilkington
Optitherm™ S3

PRO T



Автосалон «Лакшери Моторс», г. Минск

Pilkington Optitherm™ S3

PRO T

Максимально прозрачное стекло нейтрального оттенка с низкой зеркальностью и отличными теплосберегающими характеристиками.

Продукт необходимо закаливать. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок.*

Для тех случаев, когда термообработка стекла не требуется, существует версия продукта для применения в незакаливаемом виде.



СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Оттенок	Пропускание света LT %	Отражение света LR %	Солнечный фактор SF %	Коэффициент теплопередачи U_g Вт/м²К	Коэффициент сопротивления теплопередаче R₀ м²К/Вт
нейтральный	80	13	60	1.1	0.67

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R₀ для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



PILKINGTON

ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru

* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool™ у консультантов "Пилкингтон Гласс" или скачайте на сайте www.firstinglass.ru