



Pilkington
Suncool™ One
30/21



Салон, г. Краснодар, Россия

Pilkington Suncool™ One 30/21

Отличный выбор для южных регионов. Чрезвычайно низкий солнечный фактор поможет сохранить прохладу в помещении, а высокая зеркальность стекла позволяет добиться гармоничного сочетания прозрачных и непрозрачных зон на фасаде.

Продукт можно закаливать, моллировать и ламинировать. Возможно нанесение керамических и органических красок.*

Оттенок	Пропускание света LT %	Отражение света LR %	Солнечный фактор SF %	Коэффициент теплопередачи U_g Вт/м²К	Коэффициент сопротивления теплопередаче R₀ м²К/Вт
нейтральный	30	31	21	1.0	0.69

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R₀ для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru

* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool™ у консультантов «Пилкингтон Гласс» или скачайте на сайте www.firstinglass.ru