

# Pilkington Suncool-R<sup>™</sup> Green 45/25 **PRO T**

Стекло с зелёным оттенком и высокой степенью отражения. Благодаря технологии магнетронного напыления, пропускает свет, но не окрашивает его, обеспечивая нейтральное освещение внутри помещения. Найдёт отличное применение в отделке фасадов зданий, требующих высокой степени светопропускания и отражения.

Продукт необходимо закаливать. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок.\*



**СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ  
СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ**

Оттенок	Пропускание света	Отражение света	Солнечный фактор	Коэффициент теплопередачи	Коэффициент сопротивления теплопередаче
	<b>LT</b>	<b>LRout</b>	<b>SF</b>	<b>U<sub>g</sub></b>	<b>R<sub>0</sub></b>
	%	%	%	Вт/м <sup>2</sup> К	м <sup>2</sup> К/Вт
<b>зеленый</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>1.0</b>	<b>0.68</b>

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R<sub>0</sub> для условий г. Москва) с применением программного комплекса STIS thermal calculator.



**ООО «Пилкингтон Гласс»**

140125, Московская область,  
Раменский район, д. Жуково,  
ул. Стекольная, 1

**[www.firstinglass.ru](http://www.firstinglass.ru)**

тел.: +7 (495) 369-95-00  
факс: +7 (495) 369-95-01  
e-mail: [info@firstinglass.ru](mailto:info@firstinglass.ru)

\* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool™ у консультантов «Пилкингтон Гласс» или скачайте на сайте [www.firstinglass.ru](http://www.firstinglass.ru)