



Pilkington  
**Suncool**<sup>™</sup>  
40/22 **PRO T**

Pilkington  
**Suncool™**  
 40/22 **PRO T**

Стекло, разработанное для случаев, когда требуется максимальная защита от солнечного излучения при высоком светопропускании. Идеальное решение для остекления атриумов и зенитных фонарей.

Продукт необходимо закалывать. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок.\*



**СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ  
 СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ**

Оттенок	Пропускание света <b>LT</b> %	Отражение света <b>LR</b> %	Солнечный фактор <b>SF</b> %	Коэффициент теплопередачи <b>U<sub>g</sub></b> Вт/м²К	Коэффициент сопротивления теплопередаче <b>R<sub>0</sub></b> м²К/Вт
<b>нейтральный</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>0.68</b>

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R<sub>0</sub> для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



**PILKINGTON**

**ООО «Пилкингтон Гласс»**

140125, Московская область,  
 Раменский район, д. Жуково,  
 ул. Стекольная, 1

**[www.firstinglass.ru](http://www.firstinglass.ru)**

тел.: +7 (495) 369-95-00  
 факс: +7 (495) 369-95-01  
 e-mail: [info@firstinglass.ru](mailto:info@firstinglass.ru)